

# FÓLIE PRO AUTOMOBILY



## Speciální povlak Enduroguard – 40.107

### Vlastnosti

Enduroguard je průhledná lesklá laminovací fólie s životností 3 roky při použití v exteriéru. Výrobek se vyznačuje vysoce přilnavým, na tlak citlivým lepidlem na bázi rozpouštědla, na rubu je opatřen podkladem z kraftového papíru (80 g/m<sup>2</sup>) na jedné straně s PE povlakem. Pro ochranu tisků z inkoustové tiskárny. Vysoce lesklý povrch poskytuje tisku mimořádnou hloubku a životnost. Mimořádná tloušťka poskytuje grafickým prostředkům vysoký stupeň trvanlivosti a ochrany. K zajištění dobré pevnosti spojení je nutné výrobek aplikovat na suché, čisté povrchy zbavené mastnoty. Po laminaci se doporučuje čekat s další prací alespoň po dobu 4 hodin, aby lepidlo mohlo před oříznutím nebo válcováním uschnout. Pro aplikaci tohoto výrobku se doporučuje použití laminovacího zařízení, aby nedošlo k nepřiměřenému pnutí nebo roztahení u laminovaného výrobku.

Pokud se výrobek aplikuje na tisky z inkoustové tiskárny, je nezbytné tisk před aplikací vrstvy ponechat důkladně uschnout. Protože laminovat lze širokou škálu různých podkladů, doporučuje se provést zkoušku a zjistit, zda je tisk pro laminaci dostatečně suchý. Obvykle se doporučují nejméně 4 hodiny za normálních podmínek místnosti o teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 50 %, při nižších teplotách při aplikaci je nutné tuto dobu prodloužit.

### Technické a provozní údaje

Tloušťka fólie		250 mikronů
Tloušťka lepidla		90 mikronů
Celková tloušťka		440 mikronů
Typ lepidla		Vysoce přilnavé lepidlo na bázi rozpouštědla
Liner		Kraftový papír (80 g/m <sup>2</sup> ) s PE povlakem
Životnost		-
Vertikální orientace, střední Evropa		3 roky
Tah		30 MPa
Prodloužení		261 %
Přilnavost 20 min / 90 °C		-
Přilnavost 20 min / 180 °C		14-16 N/25 mm
Přilnavost 24 hod / 180 °C		18-20 N/25 mm
Rozměrová stálost		-
Teplota při aplikaci		+8 až +25 °C
Provozní teplota		-

### Záruka

Společnost Isee2 poskytuje záruku na materiál po dobu jednoho (1) roku od data dodání zásilky. Trvanlivost materiálu závisí na skladovacích podmínkách. Doporučujeme koncovým uživatelům skladovat materiál v originálním továrním obalu (z dosahu přímého slunečního záření). Dále doporučujeme skladovat materiál při teplotě 21 °C a 50% relativní vlhkosti. Společnost Isee2 poskytuje záruku na produkt pouze při výrobní závadě nebo při vadě materiálu Isee2. Náhrada škody bude provedena výměnou nebo proplacením vadného produktu. Prodávající ani výrobce nenesou odpovědnost za ztrátu, poškození nebo jiné škody spojené s produktem. Uživatel nese všechna rizika a odpovědnost spojenou s používáním produktu.



[www.GOLEMREKLAMA.cz](http://www.GOLEMREKLAMA.cz)

Na Stráži 2392/31b

180 00 Praha 8

tel.: 608 777 028, 777 758 800, 777 758 280

e-mail: [obchod@golemreklama.cz](mailto:obchod@golemreklama.cz)

facebook



Najdete nás také na facebooku a instagramu