

ImagePerfect™ 2125 Frontlit Banner je vysoce kvalitní potažený banner s vynikajícími vlastnostmi tepelného svařování a potisknutelností. Tento materiál byl speciálně vytvořen pro digitální tisk na velkoformátových inkoustových tiskárnách a je vhodný pro tisk s ekosolventními a solventními inkousty.

IP 2125

ImagePerfect™ 2125 je flexibilní a měkký vysoce kvalitní banner. Může být použitý pro interiérové a exteriérové aplikace, jako billboardy na výstavách a akcích, na stavbách, výstavních místech (showroomech), reklamních kampaních a mnoha dalších aplikacích. Produkt nabízí vysokou kvalitu tiskového výstupu s pozoruhodnou kvalitou textu a obrovským barevným gamutem zaručujícím plnou barevnost, s úžasnými barevnými výplněmi, je UV stabilní, s protiplišňovými vlastnostmi. Tepelné svařování umožňuje silný šev, stejně jako při použití ImagePerfect™ Seam Tack Tape. Laminace: ImagePerfect™ tekuté lamino s UV ochranou.

Specifikace	
POPIS	Frontlit banner
BARVA	Bílá hedvábná
TLOUŠŤKA	470μ
HMOTNOST	520g/m ²
PEVNOST V TAHU	2200 / 1900 (N/5cm)
ODOLNOST PROTI PROTRŽENÍ	300 / 250 (N)
TEPLOTA	-20°C do +70°C
TRVANLIVOST (BEZ POTISKU)	5 let
NEHOŘLAVOST	B1
SKLADOVATELNOST	N/A
DOPORUČENÍ	Pro dosažení optimální kvality se ujistěte, že materiál byl do tiskárny zaveden správně a nastavení posuvu média bylo dokončeno.

Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech jsou založeny na testech, které pokládáme za spolehlivé. Hodnoty zde uvedené jsou typickými hodnotami a nejsou použitelné jako přesné technické charakteristiky. Jsou poskytovány pouze jako informace bez garance a nejsou součástí záruky produktu. Zákazníci musí před použitím nezávisle posoudit vhodnost materiálu pro dané použití. Veškeré technické údaje mohou být změněny.

Trvanlivost se vztahuje na středoevropské klimatické podmínky. Skutečná trvanlivost závisí na přípravě povrchu, skutečných klimatických podmínkách, umístění produktu a údržbě aplikace. Např. v případech, kdy je aplikace otočena na jih; v oblastech s dlouhotrvajícími vysokými teplotami jako jsou jihoevropské země; v průmyslově znečištěných oblastech nebo ve vyšších nadmořských výškách bude exteriérová trvanlivost snížena. Exteriérová trvanlivost bude rovněž snížena pro horizontální aplikace.

Tisková média musí být před dalším zpracováním (např. laminace, aplikace) zcela suché. V opačném případě může zbytkový solvent změnit specifické vlastnosti produktu.