

ImagePerfect™ Satin Crystal je polymerická průhledná matná válcovaná PVC fólie s permanentním solventním lepidlem. Používá se k dekorativním aplikacím oken s možností jak řezané grafiky, tak i tištěné grafiky.

ImagePerfect™ IP 7802PA

ImagePerfect™ Satin Crystal je průhledná matná válcovaná PVC fólie, která je vhodná pro použití na širokou škálu čistých a suchých povrchů. Primárně se bude používat jako dekorativní okenní fólie k vytvoření leptaného (rytého) efektu na okna nebo skleněné panely v architektonických prvcích a reklamních/zobrazovacích instalacích v místech, jako jsou prostředí maloobchodu a životního stylu (bary, hotely, restaurace, kasina, divadla atd.). Používá se také pro nápadné sklo pro osobní bezpečnost v místech s vysokou intenzitou pohybu, jako jsou nákupní centra a vzdělávací zařízení. Speciálně vytvořená, pružná fólie má konzistentní matné úrovně, poskytuje vysoký stupeň rozměrové stability a barevné stálosti, a lze ji snadno řezat a rychle nanášet, a vysoce kvalitní podklad potažený PE dále podporuje vynikající vlastnosti při pokládání, řezání a aplikaci. Permanentní solventní lepidlo vytváří silnou konečnou vazbu, která zajišťuje bezpečný a odolný povrch. Pro digitální konverzi je kompatibilní se solventními, eko-solventními, latexovými a UV vytvrzovanými inkousty. Poskytuje vynikající textové rozlišení a široký barevný gamut zajišťuje plnobarevnost grafiky a zářivost barev. Laminát: IP 2810-200. Aby se zachoval krystalický vzhled produktu, je důležité použít tento krystalický laminát se shodnými složkami (nikoli standardní lesklý nebo matný laminát). Při aplikaci fólie pohlcuje 15,3% viditelného světla / propustí 84,7% viditelného světla.

Pozor: Pokud tisknete, ujistěte se, že je tištěné médium před laminováním zcela suché. Před aplikací média by měl být povrch zcela očištěn. Použití čističe IP Surface Cleaner a hadrů nezanechávajících vlas IP Surface Cleaning Cloth je dobré řešení pro čištění součástí, aby bylo zajištěno, že je povrch suchý a bez prachu a mastnoty.

Specifikace	IP 7802PA
Popis	Polymerická válcovaná PVC fólie
Barva	Průhledná matná
Tloušťka	75 mm
Hmotnost	N/A
Lepidlo	Akrylátové solventní, permanentní
Přilnavost	20 N / 25 mm (Finat TM 1/24h)
Podkladový papír	Silikonový papír potažený PE, 140 g/m ²
Teplotní rozsah	-30 °C až +90 °C
Životnost (nepotištěno)	8 let
Třída hořlavosti	B-s1, d0
Skladovatelnost	2 roky, při 20 °C / vlhkost 50 %
Konec životnosti / likvidace	V současné době není recyklovatelný. Může být použit jako palivo získané z odpadu (Refused Derived fuel - RFD).

Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech a hodnotách v tomto dokumentu vycházejí z testů, které považujeme za spolehlivé, ovšem neposkytujeme na ně žádnou záruku. Jsou určeny pouze jako zdroj informací a jsou poskytovány bez záruky a nepředstavují žádnou garanci. Kupující by měli před použitím nezávisle určit vhodnost těchto výrobků pro jejich konkrétní použití, mimo jiné včetně oblasti použití, podmínek a údržby a kupující v souvislosti s tím přebírá veškerá rizika a odpovědnost jakéhokoli druhu. Veškeré technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění. V případě nejasností nebo rozdílu mezi anglickou a zahraniční verzí tohoto dokumentu má vždy přednost verze anglická.

Společnost Spandex neposkytuje žádné výslovné ani mlčky předpokládané garance ani záruky týkající se výrobků, mimo jiné včetně jakýchkoli předpokládaných záruk vhodnosti pro konkrétní použití a/nebo neporušení jakýchkoli práv. Všechny výrobky se prodávají na základě všeobecných prodejních podmínek společnosti Spandex. Celková odpovědnost společnosti Spandex, ať už z nedbalosti, porušení smlouvy, zkresení údajů nebo jiná, nesmí za žádných okolností překročit cenu vadných, nevyhovujících, poškozených nebo nedodaných výrobků, které vedou k takové odpovědnosti, jak je stanoveno čistou cenou fakturovanou kupujícímu s ohledem na jakýkoli výskyt nebo řadu po sobě jdoucích událostí. V případě nevhodného použití a/nebo nesprávného zpracování, které není v souladu s našimi pokyny, je veškerá odpovědnost vyloučena. Společnost Spandex za žádných okolností nezodpovídá za žádné nepřímé, náhodné nebo následné ztráty, škody nebo zranění, mimo jiné včetně ztráty očekávaných zisků, dobrého jména, pověsti nebo ztrát či výdajů vyplývajících z nároků třetích stran.